

Joué sur Erdre le, mercredi 29 octobre 2014

FICHE DE SECURITE

QUALITE : CASABLANCA DUR SANS PHTALATE

COMPOSITION :

Expansé	80 %
Dont pvc	57 %
Plastifiant	26 %
Pigment	2 %
Stabilisant	1.5 %
Autres	1.5 %

Support	20 %
Polyester	

LAIZE : 1400 MM

ROULEAU : 30 ML

EMBALLAGE : FILM POLYESTHYLENE

MANDRAIN : DIAMETRE 55

La qualité casablanca dur commence à réagir à partir de 90 ° et fond à partir de 120°. Nous vous rappelons que toutes nos fabrications répondent à la directive REACH depuis le 1 janvier 2009 et que, par conséquent, aucune matière toxique interdite n'est utilisées pour cette qualité.